

TRIPKO

TRIPKO CONSULTING LTD.

ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ - ΤΗΛ.: 213 0184675

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

LAUROCRYL® B-731: 60% σε οξικό βουτυλεστέρα

LAUROCRYL B-731

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το LAUROCRYL B-731 είναι μια θερμοπλαστική ακρυλική ρητίνη, κατάλληλη για την παραγωγή χρωμάτων διαγράμμισης οδοστρωμάτων.

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

Αλειφατικοί διαλύτες	αδιάλυτο
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες	πλήρης
Εστέρες, κετόνες	πλήρης
Αλκοόλες	αδιάλυτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μη πτητικά συστατικά (ELOT EN ISO 3251)	60% ± 2%
Ιξώδεις, ως έχει στη μορφή παράδοσης	
25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s	4000 – 9000
Οξύτητα (ELOT EN ISO 2114 στα μ.πτ.)	max. 18
Χρώμα, 50% μ.πτ.	
Χρωματική Κλίμακα Gardner (ELOT EN ISO 4630)	max. 1

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (πληροφοριακά)

Σημείο ανάφλεξης	περίπου 22°C
------------------------	--------------

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται με καλή πίστη και είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, ακριβείς.
Επομένως, συνιστάται στον αγοραστή να προσδιορίσει την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο ή περαιτέρω εξελίξεις. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλα θέματα, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του υλικού καθώς και σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

LAUROCRYL B-731 gr
Version 1.1