

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

LAUROKYD® A-681: 75% σε white spirit
Περιεκτικότητα αρωματικών White Spirit 16-18%

LAUROKYD A-681**ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ**

Το LAUROKYD A-681 είναι ρητίνη μεγάλου μήκους λαδιού, με βάση ειδικό μείγμα λαδιών και λιπαρών οξέων πλούσιων σε λινελαϊκό οξύ, με εξαιρετική αντοχή στο κιτρίνισμα στο σκοτάδι. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου υψηλής ποιότητας με προσιτό κόστος. Χάρι στο χαμηλό του ιξώδες, το LAUROKYD A-681 είναι κατάλληλο για χρώματα με χαμηλά ΠΟΕ (VOC).

ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισορροπημένο στέγνωμα επιφανειακό και σε βάθος
Πολύ καλή αντοχή στο κιτρίνισμα στο σκοτάδι
Εξαιρετικό άπλωμα, ροή και στρώσιμο
Εξαιρετική στιλπνότητα και διατήρηση στιλπνότητας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Τύπος λαδιού: Λάδια και λιπαρά οξέα υψηλής ποιότητας, πλούσια σε λινελαϊκό
Μήκος λαδιού: περίπου 68%
Φθαλκικός ανυδρίτης: περίπου 22%
Πολυόλη: Πενταερυθρίτης

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

White spirit: πλήρης
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες: πλήρης
Εστέρες, κετόνες: πλήρης
Αλκοόλες: αδιάλυτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μη πτητικά συστατικά (ELOT EN ISO 3251) 75% ± 2%
Ιξώδες, ως έχει
25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s 2000 – 3500
Οξύτητα (ELOT EN ISO 3682 στα μ.πτ.) max. 12
Χρώμα, 50% μ.πτ.
Χρωματική Κλίμακα Gardner (ELOT EN ISO 4630) max. 4

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (πληροφοριακά)

Σημείο ανάφλεξης περίπου 40°C

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται με καλή πίστη και είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, ακριβείς. Επομένως, συνιστάται στον αγοραστή να προσδιορίσει την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιοδήποτε αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο ή περαιτέρω εξελίξεις. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλα θέματα, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του υλικού καθώς και σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

LAUROKYD A-681 gr
Version 1.0