

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ (ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ)

LAUROCRYL®	ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ%	ΔΙΑΛΥΤΗΣ	ΙΞΩΔΕΣ 25° C ΩΣ ΕΧΕΙ dPa.s	ΟΞΥΤΗΤΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
B-505	60	Τολουόλη	30 – 90	max 7	Αστάρια τοίχου, βερνίκι πέτρας
B-516	60	Ξυλόλη	30 – 90	max 7	Χρώματα σπρέι, αστάρια τοίχου, βερνίκι πέτρας
B-700	60	Τολουόλη	20 – 50	max 18	Χρώματα διαγραμμίσεως οδών
B-711	60	Ξυλόλη	30 – 90	max 18	Χρώματα σπρέι, χρώματα διαγραμμίσεως οδών
B-731	60	Οξικός βουτυλεστέρας	40 – 90	max 18	Χρώματα διαγραμμίσεως οδών, χρώματα σπρέι
B-800	60	White spirit*	80 – 120	max 5	Αστάρια τοίχου, χρώματα τοίχου
B-900	60	Shellsol D40	45 – 85	max 5	Αστάρια τοίχου, χρώματα τοίχου

* Περιεκτικότης αρωματικών στο W.S. = 16 – 18%