

## ΑΛΚΥΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ

| LAUROKYD®     | ΜΗΚΟΣ ΛΑΔΙΟΥ % | ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ * | ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ % | ΔΙΑΛΥΤΗΣ * | ΙΞΩΔΕΣ 25° C<br>ΩΣ ΕΧΕΙ<br>dPa.s | ΟΞΥΤΗΤΑ | ΧΡΩΜΑ<br>GARDNER | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ     |                  |                                |                              |                                   |                    |                  |         |
|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------------------------|---------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------|
|               |                |                |              |            |                                  |         |                  | ΑΣΤΑΡΙΑ ΞΥΛΟΥ | ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ<br>ΣΤΙΛΠΙΝΑ | ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ<br>ΠΟΕ (VOC) | ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ<br>ΣΤΟ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΕΡΝΙΚΙΑ | ΜΕΛΑΝΙΑ |
| <b>A-681</b>  | 68             | SP.            | 75           | W.S.       | 20 – 35                          | max 12  | max 4            | ○             |                  | ●                              | ●                            | ●                                 |                    | ●                |         |
| <b>A-688D</b> | 68             | SP.            | 80           | D40        | 25 – 50                          | max 12  | max 4            | ○             |                  | ●                              | ●                            | ●                                 |                    | ●                |         |
| <b>A-777</b>  | 70             | F.A.           | 100          | -          | 40 – 65                          | 2 – 10  | max 6            |               |                  |                                |                              |                                   |                    |                  | ●       |
| <b>F-1700</b> | 70             | F.A.           | 100          | -          | 50 – 80                          | max 12  | max 6            | ○             |                  | ●                              | ●                            | ○                                 |                    | ●                |         |
| <b>S-620</b>  | 62             | S              | 60           | W.S.       | 75 – 120                         | max 9   | max 4            | ●             | ●                | ●                              |                              |                                   | ●                  | ●                |         |
| <b>S-652</b>  | 65             | S              | 70           | W.S.       | 220 – 280                        | max 12  | max 4            | ●             | ●                | ●                              |                              | ○                                 | ●                  | ●                |         |
| <b>S-653</b>  | 65             | S              | 70           | W.S.       | 40 – 70                          | max 12  | max 4            | ●             | ●                | ●                              | ○                            | ○                                 | ○                  | ○                |         |
| <b>S-654</b>  | 65             | S              | 70           | D40        | 220 – 280                        | max 12  | max 4            | ●             | ●                | ●                              |                              | ○                                 | ●                  | ●                |         |

F.A.: ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

W.S.: WHITE SPIRIT

MP: METHOXY PROPANOL

S: ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ

X: ΞΥΛΟΛΗ

SP: ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΙΑ/ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

D40: SHELLSOL D40 (SHELL)

T: ΤΟΛΟΥΟΛΗ

\* Περλεκτικότητα αρωματικών στο W.S. = 16 – 18%