

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

LAUROCRYL® B-700: 60% σε τολουόλη

LAUROCRYL B-700

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το LAUROCRYL B-700 είναι μια θερμοπλαστική ακρυλική ρητίνη, κατάλληλη για την παραγωγή χρωμάτων διαγράμμισης οδοστρωμάτων.

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

Αλειφατικοί διαλύτες	αδιάλυτο
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες	πλήρης
Εστέρες, κετόνες	πλήρης
Αλκοόλες	αδιάλυτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μη πτητικά συστατικά (ELOT EN ISO 3251)	60% ± 2%
Ιξώδες, 60% σε τολουόλη	
25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s	2000 – 5000
Οξύτητα (ELOT EN ISO 2114 στα μ.πτ.)	max. 18
Χρώμα, 50% μ.πτ.	
Χρωματική Κλίμακα Gardner (ELOT EN ISO 4630)	max. 1

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (πληροφοριακά)

Σημείο ανάφλεξης	περίπου 4°C
------------------------	-------------

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται με καλή πίστη και είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, ακριβείς. Επομένως, συνιστάται στον αγοραστή να προσδιορίσει την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο ή περαιτέρω εξελίξεις. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλα θέματα, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του υλικού καθώς και σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

LAUROCRYL B-700 gr
Version 2.0