

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

LAUROKYD® F-396: 60% σε ξυλόλη

LAUROKYD F-396

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το LAUROKYD F-396 είναι αλκυδική ρητίνη μικρού μήκους λαδιού, κατάλληλη για ταχυστέγνωτα βιομηχανικά χρώματα.

Το LAUROKYD F-396 είναι επίσης κατάλληλο χρώματα σωμάτων καλοριφέρ με εμβάπτιση.

ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καλή αντοχή στο κιτρίνισμα εκτεθειμένη σε θερμότητα και φως

Πολύ καλή σκληρότητα, στιλπνότητα και διατήρηση στιλπνότητας

Πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες

ΣΥΣΤΑΣΗ

Τύπος λαδιού: Επιλεγμένα έλαια και λιπαρά οξέα

Μήκος λαδιού: περίπου 40%

Φθαλικός ανυδρίτης: περίπου 30%

Πολυόλη: Πενταερυθρίτης, TMP

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

White spirit: περιορισμένη

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες: πλήρης

Εστέρες, κετόνες: πλήρης

Αλκοόλες: αδιάλυτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μη πτητικά συστατικά (ELOT EN ISO 3251) 60% ± 2%

Ιξώδες, 60% σε ξυλόλη

25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s 5000 – 8000

Οξύτητα (ELOT EN ISO 3682 στα μ.πτ.) max. 12

Χρώμα, 50% μ.πτ.

Χρωματική Κλίμακα Gardner (ELOT EN ISO 4630) max. 6

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (πληροφοριακά)

Σημείο ανάφλεξης περίπου 25°C

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται με καλή πίστη και είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, ακριβείς. Επομένως, συνιστάται στον αγοραστή να προσδιορίσει την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιοσδήποτε αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο ή περαιτέρω εξελίξεις.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλα θέματα, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του υλικού καθώς και σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

LAUROKYD F-396 gr
Version 2.0