

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

LAUROKYD® S-653: 70% σε white spirit
Περιεκτικότητα αρωματικών White Spirit 16-18%

LAUROKYD S-653**ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ**

Το LAUROKYD S-653 είναι η εκδοχή χαμηλού ιξώδους της ρητίνης LAUROKYD S-652. Είναι κατάλληλο για αεροξηραινόμενα οικοδομικά και βιομηχανικά χρώματα γενικής χρήσεως. Το LAUROKYD S-653 είναι σχεδιασμένο για παραγωγή χρωμάτων και υποστρωμάτων με υψηλότερα στερεά και χαμηλά ΠΟΕ (VOC) χωρίς να θυσιάζεται το στρώσιμο και το δούλεμα στο πινέλο.

ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικό δούλεμα στο πινέλο και αντοχή, υψηλή στιλπνότητα και διατήρηση της στιλπνότητας
Καλή αντοχή στο κιτρίνισμα στο σκοτάδι
Πολύ καλό στέγνωμα επιφανείας και σε βάθος

ΣΥΣΤΑΣΗ

Τύπος λαδιού: Σογέλαιο
Μήκος λαδιού: περίπου 65%
Φθαλικός ανυδρίτης: περίπου 25%
Πολυόλη: Πενταερυθρίτης

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

White spirit: πλήρης
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες: πλήρης
Εστέρες, κετόνες: πλήρης
Αλκοόλες: αδιάλυτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μη πτητικά συστατικά (ELOT EN ISO 3251) 70% ± 2%
Ιξώδες, ως έχει
25°C (ELOT EN ISO 2884) mPa.s 4000 - 7000
Ιξώδες, 50% σε white spirit
ISO 2431 cup 4 mm, 23°C 70 - 100 s
Οξύτητα (ELOT EN ISO 3682 στα μ.πτ.) max. 12
Χρώμα, 50% μ.πτ.
Χρωματική Κλίμακα Gardner (ELOT EN ISO 4630) max. 4

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (πληροφοριακά)

Σημείο ανάφλεξης περίπου 40°C

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν παρέχονται με καλή πίστη και είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, ακριβείς. Επομένως, συνιστάται στον αγοραστή να προσδιορίσει την καταλληλότητα αυτού του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο ή περαιτέρω εξελίξεις. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και άλλα θέματα, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του υλικού καθώς και σε άλλα ενημερωτικά έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

LAUROKYD S-653 gr
Version 2.0